

质量缺陷短坏

材料号	产副品代码	库位号	炉号	材质正文	管坏直径	长度起	实际根数	实重	滞库周期	管坏备注
1	G1S10627114	DA2300C	62939H	30Mn2	300	2350	1	1.294	4-6个月	烧损后弯曲度大于10mm无法使用
2	G1S10627416	DA2300A	64710H	26CrMoVTiB	300	3060	1	1.685	4-6个月	回炉钢烧损变形, 锯切后长度1550mm短尺无法使用
3	G1S10641203	DA2300C	65798H	26CrMoVNb	250	4800	1	1.84	4-6个月	回炉钢二次进炉外径小于230mm
4	G1S10641109	DA2300C	65518H	26CrMoVTiB	250	3550	1	1.361	4-6个月	回炉钢烧损变形, 锯切后长度1580mm短尺无法使用
5	G1S10559199	DA2380C	57958H	26CrMoVTiB	380	4500	1	3.976	4-6个月	回炉钢二次进炉外径小于360mm
6	G1S10630369	DA2380B	65299H	34CrMo4	380	2310	1	2.041	4-6个月	回炉钢烧损变形, 锯切后长度1470mm短尺无法使用
7	G1S10544887	DA2380A	58212H	Q235B-3	300	1660	2	1.828	4-6个月	回炉钢烧损变形, 锯切后长度1310mm短尺无法使用
8	G1S10625132	DA2380C	13513Y	20CrMoVTiB	380	4650	2	8.237	4-6个月	宝钢管坏烧损后, 管坏表面存在裂纹无法使用
9	G1S10634817	DA2380C	64253H	Q235B-13	380	1850	1	1.635	4-6个月	回炉钢烧损变形, 锯切后长度1200mm短尺无法使用
合计							11	23.897		